



Specyfikacja materiałowa T 50080

Gatunek	T 50080		
Kolor	żółty		
Gęstość Brutto	50,0 kg/m³	+/-1	EN ISO 845
Gęstość Netto	48,0 kg/m³	+/-1	EN ISO 845
Kompresja obciążenia odkształceń przy 40%	8,0 kPa	+/-10%	DIN 53577
Twardość odczuwalna (25%; 40%; 65%)	300 N	+/-10%	EN ISO 2439
Wytrzymałość na rozciąganie	150 kPa		EN ISO 1798
Rozciąganie	120%		EN ISO 1798
Zespół kompresji	< 4%		EN ISO 1856
Przepuszczalność powietrza	> 10 l/min		Procedura Carpentera
Ilość komórek na 1 cm	17	+1/-2	
Zachowanie w ogniu	-		MVSS 302
Wymiar bloku w mm	Szerokość: 2040		
	Wysokość: 900		
	Długość: 60000		

--	--	--	--