



# Specyfikacja materiałowa miękkiej pianki Polyurethan -Typ: T2330AS rosa

Wartość zadana      Tolerancja

Gęstość	(kg/cbm)	DIN EN ISO 845	21,0	+/- 2,0
Wytrzymałość na ściskanie	(kPa)	DIN EN ISO 3386-1	3,0	+/- 0,5
Wytrzymałość na rozciąganie	(kPa)	DIN 53571	min. 80	
Wydłużenie	(%)	DIN 53571	min. 110	
Ilość komórek na 1 cm			15	+/- 2
Opór elektryczny powierzchni (Ohm)		DIN 53482 VDE 0303 T3	<10 <sup>10</sup>	
Właściwości specjalne	wykonanie antystatyczne			

--	--	--	--