



# Specyfikacja materiałowa miękkiej pianki Polyurethan - Type: T3835AS rosa

			Wartość zadana	Tolerancja
Gęstość	(kg/cbm)	DIN EN ISO 845	36,0	+/- 2,0
Wytrzymałość na ściskanie	(kPa)	DIN EN ISO 3386-1	3,5	+/- 0,6
Wytrzymałość na rozciąganie	(kPa)	DIN 53571	min. 80	
Wydłużenie	(%)	DIN 53571	min. 150	
Ilość komórek na 1 cm			16	+/- 2
Opór elektryczny powierzchni (Ohm)		DIN 53482 VDE 0303 T3	$10^9 - 10^{10}$	
Właściwości specjalne	wykonanie antystatyczne			

--	--	--	--